

## **ANTIHUMEDAD RECUBRIMIENTO TRADICIONAL**

### DESCRIPCION

Es la solución definitiva contra todos los problemas de humedad, tanto en interiores como exteriores. Antihumedad Venier Recubrimiento Tradicional, puede aplicarse directo sobre superficies húmedas, es ideal para pintar como terminación, gracias a su terso acabado liso mate. También se recomienda pintar con Antihumedad Venier Acabado Liso en todas las superficies donde se desee prevenir problemas futuros de humedad.



### DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.54+/- 0.02 Kg/l	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	68± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	2 hr
	Curado total	24 hr
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
COLOR:	blanco	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	4 a 5 m2 por kg y por mano según la superficie	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás.	
PRESENTCION:	1,5 y 25 kg.	

# Ficha Técnica



## MODO DE USO

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

NO USAR EN SUPERFICIES YA PINTADAS.

La aplicación a pincel, debe hacerse en forma circular para obtener una penetración máxima y una mejor adherencia. A continuación, dar unas pasadas verticales para uniformar el recubrimiento. En superficies muy absorbentes diluir con un 10% de aguarrás. En caso de paredes antiguas, levante con un cepillo metálico el polvillo y la antigua pintura. En el caso de que exista suciedad, manchas de aceite o grasa, eliminarlas con un enérgico desengrasante (ejemplo, detergente). Seguidamente enjuagar por completo con agua limpia, eliminando así todo vestigio de limpiador y materia suelta. Venier Antihumedad reacciona con el agua formando una capa totalmente impermeable. Se puede aplicar en sótanos, garages, baños, cocinas, locales industriales, silos y en cualquier lugar de la casa donde exista humedad.

### APLICACIÓN:

Se puede aplicar con pincel, rodillo. El secado es de 2 horas según las condiciones climáticas. Transcurrido este tiempo se puede pintar, empapelar o dejar como terminación.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**

**EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039**

**EN ROSARIO: (0341) 448-0202**

**EN LA PLATA (0221) 451-5555**