Ficha Técnica

BARNIZ COLOR

DESCRIPCION

Barniz Color Venier es un revestimiento de alta gama destinado a proteger, embellecer y realzar el color de las maderas. Elaborado con resinas alquídicas de máxima calidad y con alto porcentaje de sólidos. Gracias a sus colorantes basados en ferrites transparentes y su exclusivo filtro solar celamínico Pantalla Total®, protege la madera de los rayos UV otorgándole gran resistencia a la intemperie y duplicando la vida útil del barniz. Es de muy fácil aplicación y gran nivelación.

USOS

Se aplica en exteriores e interiores. Es excelente su resistencia a la intemperie.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	0.92 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25º C):	75 +/-2	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25º C, 50% HRA):	al tacto	3 horas
	Repintado	8 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2 a 3	
COLOR:	Cedro, Nogal, Roble oscuro.	
BRILLO:	Brillante	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	12-14 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	

Fabricado por Productos Venier S.A. // R.I.N. Nº 2454034
Calle 58 Nº 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900
info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com

Ficha Técnica

PRESENTACIONES: ½, 1, 4 y 20 LTS

MODO DE USO

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de grasas y polvo. Para superficies de madera nueva o con barniz en buen estado lijar suavemente y limpiar para lograr un buen anclaje del barniz. Para superficies de madera con barniz deteriorado eliminar previamente las partes flojas mediante el lijado u otras acciones mecánicas. Luego lijar suavemente para emparejar la superficie y limpiar. Aplicar una primera mano diluida, dos partes de barniz en una de aguarrás, luego lijar suavemente y limpiar. Aplicar las siguientes manos sin diluir. Siempre lijar en el sentido de las vetas de la madera. Aplicar Barniz Color satinado y mate exclusivamente en interiores.
NO DILUIR CON THINNER. Utilizar aguarrás de primera calidad para su dilución.
Dejar pasar un mínimo de 8 horas entre mano. Para maderas vírgenes es conveniente protegerlas previamente con Preservador para Maderas Venier. No aplicar con temperaturas por debajo de los 10 °C ni superiores a los 40 °C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555

Fabricado por Productos Venier S.A. // R.I.N. Nº 2454034
Calle 58 Nº 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900
info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com