

BARNIZ MARINO

DESCRIPCION

Barniz Marino Venier protege a las superficies de madera de las inclemencias del tiempo. Elaborado con resinas alquídicas de máxima calidad y alto porcentaje de sólidos, que le otorgan elasticidad, buen brillo y excelente penetración. Gracias a su exclusivo triple filtro solar logra una protección única alcanzando una verdadera Pantalla Total® a la radiación U.V. generada por la acción del sol.



USOS

Se aplica en exteriores e interiores. Es excelente su resistencia a la intemperie. Es de muy fácil aplicación y deja una película lisa y brillante.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	0.92 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	70 +/-2	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	3 horas
	Repintado	8 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2 a 3	
COLOR:	Transparente	
BRILLO:	Brillante	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	12-14 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	
PRESENTACIONES:	1/4, ½ , 1 , 4 y 20 LTS	

Ficha Técnica



MODO DE USO

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, bien seca, libre de grasas y polvo. Para superficies de madera nueva o con barniz en buen estado lijar suavemente y limpiar para lograr un buen anclaje del barniz. Para superficies de madera con barniz deteriorado eliminar previamente las partes flojas mediante el lijado u otras acciones mecánicas, luego lijar suavemente para emparejar la superficie y limpiar. Aplicar una primer mano diluida, dos partes de barniz en una de aguarrás (no diluir con thinner, utilizar aguarrás de primera calidad para su dilución), luego lijar suavemente y limpiar. Aplicar las siguientes manos sin diluir. Se recomienda lijar siempre en el sentido de las vetas de la madera. Dejar pasar un mínimo de 8 horas entre manos. Para maderas vírgenes es conveniente protegerlas previamente con Preservador para Maderas Venier. Se puede teñir con tinta color Venier hasta un máximo de 60 cm³ por litro de barniz. Es un producto inflamable. En contacto con el fuego no apagar con agua, usar extintores de anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555