

## **CURADOR PRESERVADOR PARA MADERAS**

### **DESCRIPCION**

El preservador de madera viene listo para usar. De acción fungicida e insecticida (taladro de la madera, las polillas, termitas, hormigas carpinteras y hongos como los que producen la mancha azul y la pudrición blanda que participan en el deterioro de la madera). Base solvente.



### **DATOS TÉCNICOS:**

Inscripción en secretaría, pesca y alimentación:	34.146
Tipo agente activo:	Cipermetrina(insecticida) tbto(insecticida/funguicida) ortofenilfenol(funguicida).
No. DE COMPONENTES:	1
Peso específico:	0.78+/- 0.02 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de aplicación:	Mínima 5° c máxima 35° c
Número de manos sugeridas:	3
Color:	Incoloro
Temperatura de aplicación:	Mínima 5° c máxima 35° c
Estabilidad en el envase (Shelf life):	2 años
Solubilidad y limpieza:	Aguarrás mineral
Presentaciones:	1, 4 y 18 litros

### **MODO DE USO**

#### **Preparación de la superficie:**

La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. debe aplicarse sobre maderas nuevas sin tratamiento anterior. aplicación a pincel: aplicar un mínimo de 3 manos abundantes, prestando particular atención en sectores con grietas, rajaduras, agujeros, ensamblajes, uniones o malletas. aplicación a soplete: realizar el trabajo en lugares abiertos y con baja presión. por inmersión: de 5 a 15 minutos; a mayor tiempo corresponde mayor penetración y mejor

# Ficha Técnica



conservación de la madera. perforaciones: en vigas de un espesor mayor de las 2 pulgadas podrán realizarse perforaciones de arriba hacia abajo con una mecha de 6 mm. no superando en la operación los 2/3 del espesor de la madera. verter por gravedad hasta saturación repitiendo la operación 2 a 3 veces o a alta presión empleando válvulas especiales que evitan el retroceso del producto al aplicarlo en estas condiciones. rellenar con tarugos de madera. en todos los casos, dejar transcurrir 48 horas antes de aplicar el producto de terminación.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución: No necesita dilución.

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, soplete, por inmersión, gravedad o alta presión.

Observaciones: No contaminar cursos de agua. proceder a la eliminación de los residuos según las normas vigentes. leer la etiqueta del producto antes de emplearlo no emplear productos que no dispongan de la debida autorización del SENASA producto moderadamente tóxico para el hombre.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**

**EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039**

**EN ROSARIO: (0341) 448-0202**

**EN LA PLATA (0221) 451-5555**