

Ficha Técnica



DENZEL DECK

DESCRIPCION

Los Productos Denzel®, son protectores decorativos para maderas elaborado con resinas y pigmentos de máxima calidad, gracias al exclusivo triple filtro solar, se obtiene una excelente protección frente a los rayos U.V. brindando una gran resistencia a la intemperie y un realce natural de la veta de la madera. Protegen a la madera del sol, la lluvia y la nieve. Al ser elásticos acompañan los movimientos de las maderas sin cuartearse ni ampollarse. Denzel® Deck hace que la madera sea impermeable pero que a la vez respire. Genera una película microporosa, que penetra en la madera, formando parte de la misma.



DATOS TECNICOS: (en base a cristal)

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	0.90 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	50+/-2	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	44± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	3 horas
	Repintado	24 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2 en interior y 3 en exterior	
COLOR:	Natural, Teca.	
BRILLO:	Satinado	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	12-14 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	
PRESENTACIONES:	1, 4,20 lts.	

MODO DE USO

Ficha Técnica



Homogeneizar el contenido del envase. Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de óxido, grasas y polvo. En maderas barnizadas o pintadas deben eliminarse las películas existentes. La primera mano se puede diluir hasta un 50% con aguarrás mineral, la segunda y tercer mano no diluir.

Los elementos utilizados pueden lavarse con aguarrás antes que el producto seque en los mismos. Para repintar es muy simple, retirar la suciedad, lijar suavemente y dar una nueva mano.

NO DILUIR CON THINNER. Utilizar aguarrás de primera calidad para su dilución. Dejar pasar un mínimo de 12 horas entre manos. Para maderas vírgenes es conveniente protegerlas previamente con Preservador para Maderas Venier. Se puede teñir con Tintas Color Venier hasta un máximo de 60 cm³ por litro. No aplicar con temperaturas por debajo de 10°C ni superiores a los 40°C.

METODO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555