

## **DESSUTOL FRENTE**

### DESCRIPCION

**DESSUTOL FRENTE** es una pintura impermeabilizante para decorar y proteger, elaborada con polímeros acrílicos de alta calidad que otorgan a la película seca gran adherencia y excelente penetración. Se distingue de las demás pinturas por su resistencia al exterior, rápido secado y gran poder cubritivo. Con FIJADOR-SELLADOR incorporado

### USOS

Es ideal para superficies de cemento, revoques, hormigón, fibrocemento, yeso y todos los materiales porosos empleados en la construcción.



### DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.35+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	90-95	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	3 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2	
COLOR:	Blanco, Gris, Verde cemento, Ocre, Rojo cerámico, Beige, Greige y Gris Intenso.	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	8-12 m2 por lt por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	

## MODO DE USO

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

#### SUPERFICIES NUEVAS:

**MAMPOSTERIA:** Dejar curar durante 30 días como mínimo. Luego lijar la pared, eliminar el polvo y aplicar una mano de Fijador Sellador Venier.

**YESO:** Dejar curar 30 días como mínimo y luego aplicar una mano de **Fijador Sellador Venier**.

**SUPERFICIES A REPINTAR:** Si la superficie se encuentra en buenas condiciones sólo lave con agua y detergente para eliminar la suciedad; en caso de existir partes flojas o descascaradas, eliminarlas con cepillo y espátula procurando dejar una base firme, reparando las imperfecciones con **Enduido Plástico Venier**.

**SUPERFICIES CON HONGOS:** Lave con abundante agua y detergente, enjuague y lave luego con agua y lavandina. Enjuague muy bien y deje secar antes de pintar.

#### APLICACIÓN:

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 10 % en volumen. Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio o equipos Airless.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**

**EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039**

**EN ROSARIO: (0341) 448-0202**

**EN LA PLATA (0221) 451-5555**