

ESMALTE ANTIOXIDO 3P SATINADO

DESCRIPCION

Único esmalte formulado con resinas del tipo alquídico modificado con exclusivo sistema de 3 Poliuretanos que genera una película de gran adherencia, alto brillo y mayor dureza. No se ampolla ni se despega, no se cuartea ni se agrieta. Es muy resistente a los rayos solares, no lo afectan los detergentes ni álcalis.

USOS

Se aplica en exteriores e interiores. Es ideal para mobiliarios, artículos del hogar, equipos industriales ya sean de metal o de madera.



DATOS TECNICOS: (en base a blanco)

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.35 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	85 +/-5	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	70± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	3 horas
	Repintado	8 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2 a 3	
COLOR:	Blanco y negro	
BRILLO:	satinado	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	8 -12 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	
PRESENTACIONES:	¼, 1/2, 1, 4, 20 lts.	

Ficha Técnica



MODO DE USO

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido, polvo, limpiadores o tratamientos siliconados, partes flojas y otros contaminantes.

Sobre superficies nuevas: Hierro: No deben quedar vestigios de óxido. Lijar con lija n° 100, eliminar el polvillo con un trapo embebido en aguarrás mineral, aplicar **CONVERTIDOR DE OXIDO VENIER** y luego aplicar una primera mano de esmalte diluida 10% con aguarrás mineral.

Maderas: Eliminar restos de limpiadores, ceras o protectores siliconados. Lijar en el sentido de las vetas con lija n° 100, eliminar el polvillo y aplicar una primera mano de **FONDO PARA MADERA VENIER** y luego una mano de esmalte diluido a partir del 10% según la dureza de la madera (a mayor dureza, mayor dilución).

Sobre superficies pintadas: Tanto en hierro, madera o mampostería, asegurarse que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas condiciones. Lijar suavemente con lija n°120. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, deberá ser eliminada completamente con **REMOVEDOR GEL VENIER** y proceder como en superficies nuevas. Pintar 2 a 3 manos de esmalte Sintético con mínima dilución, esperando 8 horas entre ellas.

METODO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

Dilución: Si es necesario diluir, emplear aguarrás mineral de buena calidad, también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen. Se sugiere diluir un 5 % en volúmen para aplicar a pincel, un 10 % para rodillo y tomar entre un 10 a 15 % como punto de partida para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555