

Ficha Técnica



FIJADOR AL AGUARRAS

DESCRIPCION

Es un acondicionador de superficies al agua con antihongos. Es sellador concentrado elaborado con resina alquídica exclusiva. Tiene un gran poder de adherencia sobre superficies nuevas o antiguas, de yeso, mampostería, etc. Evita la absorción despareja de las manos de pintura y asegura una excelente adhesión de la pintura o revestimiento.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	0.87+/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	18	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	40 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Tacto	1 hr
	Repintado	4 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	1-2	
COLOR:	incolore	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	12 a 15 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás	
PRESENTACIONES:	1.4, y 20lt	

MODO DE USO

Ficha Técnica



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

En revoques nuevos totalmente secos (entre los 60 a 90 días de construido) debe realizarse un tratamiento con solución de ácido muriático al 20 % en agua, seguido por un enjuague con abundante agua y dejar secar muy bien. Una vez aplicado, no debe presentar brillo; si esto sucede, diluir hasta lograr un acabado mate. En el caso de imperfecciones menores emplear enduido exterior-interior en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente fijador para nivelar la absorción de la superficie antes de pintar.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución: Diluir si es necesario para lograr brillo mate final.

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete convencional, o airless. Es conveniente emplear pinceles de pelo largo y suave para mejorar la nivelación. Con pistola convencional, se recomienda una presión de 20 a 25 libras/pulg2 (1,5 a 1,8 kg/cm2) para minimizar el desperdicio y evitar la formación de neblina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555