

## **LÁTEX INTERIOR SUPERLAVABLE**

### DESCRIPCION

**SUPERLAVABLE** látex interior está formulado con polímeros PU de última generación que le confieren una alta resistencia al frote por lavabilidad, excelente poder cubritivo, muy buena nivelación y perfecta adherencia, bajo nivel de salpicado y facilidad de aplicación. La lavabilidad es una condición que este producto rescata, garantizando la sencilla remoción de manchas rebeldes y de difícil eliminación.

Se puede obtener una amplia gama de colores con el agregado de Entonador Universal Venier hasta un máximo de 30 c.c. por litro. También pueden utilizarse Sistema Colorimétrico Venier, que se mezclan fácilmente y además mejoran la calidad de la pintura.

### USOS

**SUPERLAVABLE** látex interior es ideal para superficie de mampostería, yeso, madera, fibrocemento, etc.

Su lavabilidad lo hace especialmente recomendado para cuartos de niños, pasillos, cocinas y áreas de alto tránsito.

### DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Pu	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.40+/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	90-95	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	55 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	4 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2	
COLOR:	Blanco	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	8-12 m2 por Kg por litro	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	



## MODO DE USO

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

En superficies de hormigón, mampostería, yesería o superficies enduídos, aplicar fijador sellador al agua convenientemente diluido para dejar la superficie libre de partículas flojas y emparejar la absorción.

No deben quedar superficies con brillo después del sellado; en este caso lijar suavemente hasta matear la zona con brillo, y eliminar el polvillo resultante con un trapeador en húmedo.

Sobre superficies con yeso muerto o pinturas antiguas puede ser necesario el uso de un fijador el aguarrás diluido al 50%.

### APLICACIÓN:

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un **10 % en volúmen. Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio o equipos Airless.**

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**

**EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039**

**EN ROSARIO: (0341) 448-0202**

**EN LA PLATA (0221) 451-5555**