

DESSUTOL PRO LÁTEX INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Es una pintura al agua formulada principalmente con resinas acrílicas. Es de muy fácil aplicación, posee un gran poder cubritivo y una buena resistencia al frote, lo que permite limpiar roces o manchas superficiales con un paño húmedo sin que se altere su acabado.



Contiene aditivos fungicidas (antihongos) que evitan que la humedad ambiental favorezca el crecimiento de manchas negras o moho. Es de acabado blanco mate que no amarillea con el tiempo y cuenta con un muy buen poder de nivelación. Al ser de base acuosa, es de secado rápido; esto permite dar la segunda mano en pocas horas y habitar el ambiente el mismo día. Al no contener solventes es de muy bajo olor, el aroma es mínimo y desaparece rápidamente con ventilación.

DATOS TÉCNICOS:

PESO ESPECÍFICO:	1.30+/- 0.02 g/cm3
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	95-100
CONTENIDODE SÓLIDOS:	Por peso 47± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado:3 a 6 horas Curado total:7 días
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	Mínima:5° C Máxima:35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2-3
COLOR:	Blanco. Se puede colorear con Entonadores Universales.
BRILLO:	Mate
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años
RENDIMIENTO:	1 kg. rinde de 8 a 12 m2 por mano, según la superficie
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS:

MAMPOSTERIA: Dejar curar durante 30 días como mínimo. Luego lijar la pared, eliminar el polvo y aplicar una mano de Fijador Sellador Venier.

YESO: Dejar curar 30 días como mínimo y luego aplicar una mano de **Fijador Sellador Venier**.

SUPERFICIES A REPINTAR: Si la superficie se encuentra en buenas condiciones sólo lave con agua y detergente para eliminar la suciedad; en caso de existir partes flojas o descascaradas, eliminarlas con cepillo y espátula procurando dejar una base firme, reparando las imperfecciones con **Enduido Plástico Venier**.

SUPERFICIES CON HONGOS: Lave con abundante agua y detergente, enjuague y lave luego con agua y lavandina. Enjuague muy bien y deje secar antes de pintar.

APLICACIÓN:

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 10 % en volumen. Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio o equipos Airless.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777