

Ficha Técnica



DESSUTOL MEMBRANA FIBRADA

DESCRIPCION

Es un recubrimiento impermeabilizante de secado al aire, formulado con caucho, filtros U.V. y fibras incorporadas que le confieren un óptimo comportamiento en condiciones de intemperie muy severas. Forma una película impermeable y elástica.

La característica elastomérica de la película le permite acompañar los movimientos de dilatación y contracción de los materiales producidos por los cambios térmicos, sin desprenderse ni cuartearse.

Su alto contenido de sólidos y su gran consistencia permite lograr películas de alto espesor pudiéndose aplicar sobre superficies horizontales y verticales con excelentes resultados. Es totalmente transitable.



USOS

Se aplica en exteriores sobre techos, terrazas, muros, chapas de fibrocemento, carpetas cementicias, mampostería, revoque y hormigón.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.22 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	≥145	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	4 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3-4	
COLOR:	Blanco, Rojo Cerámico y Verde Cemento	
BRILLO:	SemiMate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	1 a 1.5 kg por m2 por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	1.25, 5,10 y 20Kg	

Ficha Técnica



MODO DE USO

Se aplica en exteriores sobre techos, terrazas, muros, chapas de fibrocemento, carpetas cementicias, mampostería, revoque y hormigón asfálticas ya que adhiere sobre asfalto y aluminio.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros contaminantes. En terrazas de baldosas se recomienda efectuar un lavado con ácido (1/3 de ácido muriático en agua) y luego enjuagar con abundante agua. No aplicar sobre cerámicas esmaltadas.

En losas nuevas dejar curar mínimo 60 días, antes de aplicar Dessutol Techado Acrílico 3F, lavar con ácido muriático (1/3 ácido muriático en agua), luego enjuagar con agua y dejar secar muy bien la superficie.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. Se debe revolver bien el contenido del envase antes de usar.

En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas, rellenar con Masilla Acrílica Venier. Se recomienda aplicar de 3 a 4 manos en forma cruzada entre las mismas. La primera mano debe diluirse con agua al 50% como imprimación. El resto de las manos NO diluir.

No es aconsejable aplicar el revestimiento con temperaturas ambientes inferiores a 5° C o superiores a 30° C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555