

DESSUTOL MEMBRANA LÍQUIDA

DESCRIPCION

Dessutol Membrana Líquida es un revestimiento acrílico transitable de base acuosa, que forma una película impermeable de gran elasticidad resistente a la abrasión, totalmente lavable y transitable en 48 hs. Formulado especialmente para actuar como protección de todo tipo de techados.

USOS

Se aplica en exteriores sobre carpetas cementicias, mampostería, galvanizado, revoque, hormigón, fibrocemento, material para frentes, tejas y baldosas sin esmaltar.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.25+/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	100-105	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	4 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3-4	
COLOR:	Blanco, Rojo, Arena, Gris	
BRILLO:	SemiMate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	1 kg cada 3 m2 por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	1.25, 5,10 y 20Kg	

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto, asegúrese que la superficie esté limpia exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes y tener en cuenta que dicha superficie debe estar bien seca.

Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar o en caso de baldosas o tejas: verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua. Enjuagar y dejar secar muy bien.

Superficies galvanizadas nuevas o envejecidas: Si la superficie es nueva, aplicar Desoxidante Fosfatizante para limpiar la superficie. En el caso de superficies expuestas a la intemperie por más de seis meses, puede obviarse esta operación limpiando muy bien con agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar.

Posteriormente aplicar 2 a 3 manos de esperando 6 horas entre manos.

Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con una solución de agua y lavandina al 10%, enjuagar nuevamente y dejar secar muy bien.

En juntas o uniones de zócalos se recomienda utilizar venda elástica Venier luego de la primera mano. De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con Masilla Acrílica Multiuso Venier.

Aplicar la primera mano diluyendo el producto con un 30% de agua y luego se recomienda dar de 3 a 4 manos si diluir.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555