

MF 7 en 1

DESCRIPCION

Es una pintura de base SOLVENTE, para interiores y exteriores, estén pintadas con pinturas al látex, cal, y/o sobre revoque húmedo y hormigón fresco. MF 7en1 acepta ser repintada con cualquier clase de pintura. Su acabado es blanco mate y viene lista para usar.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.30+/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	85 +/-5	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	65± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	2 horas
	Repintado	8 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2 a 3	
COLOR:	Blanco	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	8 -10 m2 por kg y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	
PRESENTACIONES:	1.25, 5 y25 kg	

Ficha Técnica



MODO DE USO

Antes de aplicar, las superficies a tratar deben estar limpias y secas.

Se puede aplicar con todo tipo de clima y temperaturas, con helada y humedad.

Es inorgánica, no forma verdín en el exterior, ni hongos en el interior.

En paredes interiores cubre todo tipo de manchas y es lavable.

En paredes exteriores se puede aplicar sobre húmedo y es impermeable.

En paredes imperfectas lijar, después aplicar Fijador Venier. Reparar las imperfecciones con Enduido Venier y aplicar otra mano de Fijador Venier solo en las reparaciones para igualar la absorción.

En paredes húmedas tratar previamente con Antihumedad Venier.

Aplicar de 2 a 3 manos.

METODO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

Dilución: Si es necesario diluir, emplear aguarrás mineral de buena calidad, también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen. Se sugiere diluir un 5 % en volumen para aplicar a pincel, un 10 % para rodillo y tomar entre un 10 a 15 % como punto de partida para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555