

Ficha Técnica



PISCINAS BASE CAUCHO

DESCRIPCION

Es una pintura en base a solventes y resinas de alta calidad, pigmentada con colores de gran estabilidad ante los rayos solares y el cloro que hacen de Venier Piletas un revestimiento decorativo óptimo tanto en piletas nuevas como viejas.

Excelente acabado y máxima duración. Color: azul.

Terminación mate, para toda superficie de mampostería, aún en superficies húmedas.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.40+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	85-90	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	15 min
	Repintado	8 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
COLOR:	Azul intenso	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	8-12m2 por litro por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	diluyente para piscinas Venier	
PRESENTACIONES:	1,4 y 20 Lts	

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto, asegúrese que la superficie esté limpia exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes y tener en cuenta que dicha superficie debe estar bien seca.

Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con una solución de agua y lavandina al 10%, enjuagar nuevamente y dejar secar muy bien.

Sobre pintura a la cal lijar la superficie con lija gruesa y enjuagar con abundante agua frotando el cepillo de cerdas hasta llegar a una superficie firme.

Color: azul intenso. Terminación mate, para toda superficie de mampostería, aún en superficies húmedas.

APLICACIÓN:

Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555