

Ficha Técnica



PISOS ATÉRMICOS Y BORDES DE PISCINAS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico para pisos atérmicos y bordes de piscinas. De base acuosa, está elaborado con emulsiones acrílicas de alta resistencia. Diseñado para restaurar, renovar y proteger baldosas y losetas de bordes de piletas, pisos y solárium. Su fórmula de gran adherencia resiste agentes decolorantes, previene la formación de algas y microorganismos, e inhibe la fijación de suciedad. Además, mantiene las propiedades térmicas y antideslizantes de la superficie



USOS

Se aplica sobre baldosones atérmicos y bordes de piscinas para embellecer nuevamente los mismos dejándolos como el primer día. Además de proteger de las caídas por el agua acumulada y ensuciamientos provocados por hongos y algas que existen en el exterior.

DATOS TÉCNICOS

Vehículo:	Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
Peso específico:	1.22+/- 0.02 Kg/l
Secado al tacto:	30 minutos a 1 hs. Dependiendo de las condiciones ambientales.
Repintado:	6-8 horas
Temperatura de aplicación:	Mínima 5° C máxima 35° C
Color:	Blanco, arena y marfil
Brillo:	Mate
Número de manos (PRIMERPINTADO):	1 diluida y 2 sin diluir.
Estabilidad en el envase (Shelflife):	2 años
Rendimiento:	3 m2 por litro. Valor orientativo, depende de la absorción y rugosidad del sustrato.
Diluyente y limpieza:	Agua.

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie a tratar. Esta debe estar firme, seca y completamente limpia, libre de polvo, grasa, ceras o pintura descascarada. Elimine todo resto de material suelto, entizado o suciedad. Se recomienda lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua para eliminar restos alcalinos; luego, enjuagar bien y dejar secar. En caso de hongos o verdín, aplicar lavandina diluida al 30% (o cloro líquido), dejar actuar, enjuagar con abundante agua y dejar secar por 48 horas.

Para superficies con pintura envejecida o floja, elimínela completamente con espátula, cepillo de alambre, lija o viruta de acero. En todos los casos, utilice siempre elementos de protección (guantes y gafas) y asegúrese de que la superficie esté bien seca antes de pintar.

APLICACIÓN:

Mezcle muy bien el contenido del envase antes de utilizar. La primera mano se debe aplicar diluida con un 10% de agua, a modo de imprimación, para asegurar el anclaje. Luego, aplique una o dos manos puras (sin diluir) hasta lograr el cubrimiento deseado. Respete estrictamente un tiempo de secado de 6 a 8 horas entre manos. Se puede aplicar con pincel, rodillo de lana o soplete.

RECOMENDACIONES:

Aplique con temperatura ambiente entre 5 °C y 30 °C. No aplique bajo sol directo ni sobre superficies muy calientes; se recomienda trabajar temprano por la mañana. Evite días con humedad excesiva (rocío) o con previsión de lluvia inminente. Una vez aplicado, no utilice ácido ni hidrolavadora para la limpieza habitual del piso, ya que pueden dañar el recubrimiento. El tiempo de secado puede variar según las condiciones climáticas y de aplicación. Al tacto: 30 minutos, entre manos: 6 a 8 horas, final: 24 horas. Liberación al tránsito: 48 horas (tránsito liviano) / 7 días (uso pleno). El estimado para un trabajo terminado (2 manos) es de 3 m² por litro, dependiendo de la porosidad del sustrato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777