

SUPERCAPA POLIURETÁNICA FRENTES

DESCRIPCION

Supercapa Poliuretánica Frentes es una pintura impermeabilizante acrílica de alta calidad, base acuosa y formulada a partir de una única y exclusiva resina Poliuretánica. Posee un excelente poder cubritivo y una muy buena nivelación. Una vez seca se forma una Supercapa sumamente elástica, de gran resistencia a los cambios climáticos, la cual cubre, sella e impermeabiliza la superficie. Se caracteriza por poder repeler el agua y detener el ingreso de la humedad. Como impide filtraciones, resguarda además los ambientes interiores. Posee un exclusivo promotor de adherencia, otorgándole máxima adhesión sobre diferentes sustratos. Posee una alta resistencia química y una gran resistencia a la abrasión.



USOS

Desarrollada para impermeabilizar y decorar superficies de cemento, revoque, hormigón, ladrillos, mampostería, etc.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Poliuretánico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.30 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	100-105	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	55 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	8 a 12 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3	
COLOR:	Blanco	
BRILLO:	Semibrillo	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	6 a 10 kg por m2	por mano
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	1.25, 5,10 y 20Kg	

Ficha Técnica



MODO DE USO

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie a impermeabilizar esté limpia, seca, libre de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y elimine todo resto de pintura mal adherida, ampollas y descascamientos de materiales preexistentes. En superficies nuevas recomienda dejar pasar 3 meses para neutralizar la alcalinidad de la misma, si los valores de alcalinidad son muy altos provoca decoloración de algunos pigmentos. En caso de sustratos muy deteriorados aplicar previamente una mano de Fijador Base Solvente Venier. En paredes que presenten fisuras, grietas y/o juntas deterioradas tratarlas con **Masilla Acrílica Venier** luego de haber aplicado la primera mano diluida. En grietas muy grandes se recomienda utilizar **Venda Venier**. En caso de haber utilizado enduido para exteriores Venier es indispensable dar una mano de **Fijador Base Solvente Venier** antes de pintar. Tanto en paredes nuevas como deterioradas dar la primera mano diluyendo el producto con un 25% de agua, luego se recomienda aplicar de 1 o 2 manos más, sin diluir, dejando secar de 2 a 4 horas entre manos.

Recomendaciones:

Para una correcta impermeabilización de aconseja aplicar como mínimo 1 kilo cada 4 m². Si hubiese humedad, tratar previamente con Antihumedad Venier. No aplicar con temperaturas mayores a 40°C o menores a 5°C, ni en días muy húmedos o con altas posibilidades de lluvia. En época de altas temperaturas aplicar el producto en las primeras horas de la mañana, no pintar bajo los rayos directos del sol ya que una elevada temperatura puede ocasionar una mala adherencia y poca nivelación de la pintura, debido a un secado demasiado prematuro.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar con pincel, rodillo de pelo medio o equipos Airless. Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555