

Dessutol 8300 Techado Asfáltico

DESCRIPCION

Techado asfáltico estable, de aplicación en frío. Elaborado a partir de asfaltos modificados emulsionado con mezcla de coloides minerales. Alto contenido de asfalto que lo distingue de productos similares.

USOS

Aplicable a paredes, azoteas, bóvedas, cimientos, etc. Se adhiere a todo tipo de superficie.

Ejemplo: membranas, tejuelas, pinturas en general, baldosas, etc. Puede utilizarse como imprimación de membranas asfálticas.



DATOS TECNICOS:

Aspecto	Sustancia espesa color marrón oscuro
pH	5.0 – 7.0
Densidad g/mL	1,08 – 1,12
Residuo evaporación	34 - 37%
Cenizas	1-3%
Diluyente	Agua

MODO DE USO:

Se aplica en frío, extendiéndolo con brocha, pincel o sobre superficies planas, con un secador de goma. También se aplica fácilmente con rodillo.

Para rebajar la viscosidad en trabajos especiales se lo puede diluir con agua.

La superficie a cubrir debe estar libre de polvo, óxidos y restos de pintura que puedan desprenderse. Para una buena protección bastara aplicar dos manos de esta pintura, dejando secar entre ellas.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C

No aplicar con humedades ambientes elevadas.

RENDIMIENTO:

Imprimador para membranas	0, 5 Kg /m2
Paredes	1 Kg/m2
Techos inclinados	3 Kg/m2
Techos planos	3,5 Kg/m2

Ficha Técnica



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco. No ingerir ni inhalar vapores. En caso de ingesta accidental, no provocar el vómito y acudir de inmediato al médico.
- 2) Revolver bien antes de usar.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 5°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. En caso de irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, consultar al médico.
- 6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
- 7) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CÓRDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555