

## TINTA COLOR PARA MADERAS

### DESCRIPCION

Tinta Color Venier es un entonador formulado a base de ferrites transparentes de última generación para poliuretanos, barnices, lacas y selladores.

### DATOS TECNICOS:

No. DE COMPONENTES:	1
PESO ESPECIFICO:	0.95+/- 0.02 g/cm3
VISCOSIDAD CF4 (25 ° C)	10-15 seg.
SOLIDOS %	17 +/-0.02
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima 7° C Máxima 35° C
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años
PRESENTACIONES:	60 y 240 cc.
COLORES:	Algarrobo / Caoba / Cedro / Nogal / Roble Claro / Roble Oscuro / Wengue)
DILUYENTE	Aguarrás. Se puede utilizar para diluir Laca Marina Venier o Poliuretano Venier.
RENDIMIENTO	La relación tinta/producto es de un máximo de 60 c.c. de Tinta Color por cada litro de producto.



### MODO DE USO

En el caso de ser usado en exteriores se debe teñir directamente la madera con Tinta Color mezclada con Diluyente para Laca Marina, dejar secar y proteger luego con Laca Marina u otro sistema.

Si es utilizado en interiores se debe aplicar la Tinta Color directamente sobre la madera mezclada previamente con Diluyente Venier para Poliuretano. Otra opción es incorporar la Tinta Color a la Laca Marina o Barnices.

A mayor cantidad de manos se va obteniendo un tono más intenso, por lo que recomendamos ir ajustando la cantidad de Tinta Color Venier en cada mano, hasta lograr el color deseado.

Colores disponibles: Caoba, Nogal, Roble Oscuro, Roble Claro, Cedro, Viraró, Algarrobo y Wengue.

### SECADO

De 4 a 6 horas desde su aplicación, dependiendo de las condiciones climáticas. Dejar pasar un mínimo de 12 horas entre manos.

# Ficha Técnica



## RECOMENDACIONES:

Asegurarse de verter sobre un producto compatible. NO PINTAR con temperatura ambiente menor a 7 °C o mayor a 35°C, o en días de mucha humedad. En caso de contar con varios envases, recomendamos el mezclado previo.

Útiles: limpiar con el solvente indicado en el envase del producto. En caso de derrame de la tinta, limpiar con un paño embebido en agua y detergente.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**

**EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039**

**EN ROSARIO: (0341) 448-0202**

**EN LA PLATA (0221) 451-5555**