

ULTRACAPA SHIELD 2.0

DESCRIPCIÓN

Membrana Poliuretánica de alto desempeño con nanotecnología IA-NANO TECHNOLOGY SYSTEM. Bloquea el ingreso del agua. Alta resistencia a los rayos UV. Único con elasticidad del 300 %.

Ultracapa es una membrana impermeabilizante de última generación, cuya fórmula fue desarrollada con asistencia de Inteligencia Artificial. Esto permitió crear una solución innovadora y exclusiva. Gracias a la IA, se integró tecnología avanzada en el proceso de formulación, proporcionando información precisa sobre los componentes —como pigmentos, resinas y espesantes— permitiendo resolver eficazmente los problemas más comunes de impermeabilización en techos planos, inclinados, terrazas, losas, balcones y azoteas.

La incorporación de nanopartículas en su composición permite que penetren en las microfisuras y poros, creando un escudo contra filtraciones.

Al secarse, se forma una capa continua, altamente elástica, flexible y resistente a los agentes atmosféricos. Posee una gran resistencia a los rayos UV, el granizo y las temperaturas extremas

USOS

Gracias a su exclusivo promotor de adherencia, ofrece una fijación superior en diversos sustratos como concreto, tejas, baldosas no esmaltadas, aluminio y madera.

DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Poliuretánico
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado:8 a 12 horas Curado total:7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima:8° C Máxima:35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3
COLOR:	Blanco, Rojo, gris,
BRILLO:	Semisatinado
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años
RENDIMIENTO:	1 a 1.5 kg por m2
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua
PRESENTACIONES:	10 y 20 Kg



MODO DE USO

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie a impermeabilizar esté limpia, seca, libre de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas de materiales preexistentes. En terrazas de baldosas porosas se recomienda lavar la superficie con ácido muriático diluido en tres partes de agua, enjuagar y dejar secar. Se recomienda dar una primera mano diluyendo el producto con un 30% de agua. No aplicar sobre baldosas esmaltadas. En losas nuevas se debe dejar curar mínimo 60 días, luego se recomienda lavar la superficie con ácido muriático diluido en tres partes de agua, enjuagar y dejar secar. En caso de existir grietas, fisuras y/o juntas deterioradas, tratarlas con masilla acrílica. Luego de este proceso se recomienda impermeabilizar la superficie.

Recomendaciones de aplicación:

Aplicar de 2 a 3 manos en forma cruzada, diluyendo el producto con un 30 % de agua para dar la primera mano y las siguientes manos sin diluir.

No aplicar con temperaturas mayores a 40°C o menores a 5°C, ni en días muy húmedos.

En época de altas temperaturas aplicar el producto en las primeras horas de la mañana, no pintar bajo los rayos directos del sol ya que una elevada temperatura puede ocasionar una mala adherencia y poca nivelación de la pintura, debido a un secado demasiado prematuro.

Cuando se utilice como reparador de membrana o de techados asfálticos deteriorados, se deberá eliminar todo tipo de ampolla, cortando en cruz y dejando evaporar la humedad retenida uno o dos días antes de aplicar este producto. Dejar secar la primera mano de 8 a 12 horas según la humedad del ambiente, antes de aplicar la siguiente mano.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de **PRODUCTOS VENIER SA.** de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de **PRODUCTOS VENIER SA.** En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. **PRODUCTOS VENIER SA.** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

Calle 58 N° 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900
info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com